



ALLGEMEINES über Polyimid Isolierfolien

ISOFO MT 50 N

hochwärmeleitdende Isolierfolien mit großer Durchschlagsfestigkeit

Klara Rüsenberg

Technische Daten

Basismaterial:

Farbe:

Stärke des Basismaterials: 1)

Schrumpfung, 400°C:

Dehnung, 23°C:

Feuchtigkeitsaufnahme, 23°C:

Brennverhalten: 1)

Betriebstemperatur (min - max): Lagertemperatur (min - max):

Max. Lagertemperatur eingebaut: 3)

Temperaturcyclen bei 50 °C / 1/4 Jahr: 3)

Spezifischer Widerstand, 200°C:

Dielektrizitätskonstante, 23 °C:

Durchschlagsspannung (Kugel auf Platte): 2) Durchschlagsspannung (Platte auf Platte): 2)

urchschlagsspannung (Platte auf Platte): 2) Reißkraft: 1)

Reißdehnung: 1)

Wärmeleitfähigkeit, 23°C:

Wärmeübergangswiderstand (TO 3):

Polyimid (Kapton)

braun, opak

0,051 mm

1 %

30 % 5 %

BU 1

-269 °C bis +400 °C

-10 °C bis +50 °C

wie Betriebstemperatur

typisch 20 Cyclen

10 1 4 ê * cm

4,5

8,0 KV

4,5 KV

70 - 75 N / 10 mm

30 - 40 %

0,38 W/m*K

0.25 °C / W

Allgemeines

Die Isoierfolien **MT 50 N** bestehen aus einem zugfesten, flexiblen, kaltflußbeständigen Polyimidfilm mit hoher Durchschlagsfestigkeit. Die sehr gute Wärmeleitfähigkeit bei extremer Temperaturbeständigkeit sind weitere Eigenschaften unserer Isoierfolien.

Die MT 50 N Isoierfolien werden für alle gängigen Transistorgehäusetypen ab Lager geliefert und nach Kundenspezifikation gefertigt.

Für den Polyimidfilm liegt die UL-Zulassung sowie die Zulassung nach MIL-P-46112B vor.

Weitere Isolierfolien z. B. mit Kleber beschichtet (VDE - Norm 0340, 0303) und andere wärmeleitende Isolierungen (Glimmer, Keramiken, Silikone) werden ebenfalls angeboten.

Zusätze

- 1) wurde nach VDE 0340 gemessen
- 2) wurde nach VDE 0303 Teil 2 gemessen
- 3) bezieht sich auf den Wechsel der Lagertemperatur im nicht eingebauten Zustand bei Lagerung ohne dassDruck auf die Folie ausgeübt wird

Die Daten wurden nach bestem Wissen erstellt; eine rechtlich bestätigte Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Kapton^R ist ein eingetragenes Warenzeichen von DuPont.

Anwendungshinweise

Sollten im Rahmen von notwendigen Reparaturen **ISOFO MT 50 N** isolierte Bauteile ausgewechselt werden, wechseln Sie die Folien mit aus, damit wieder ein optimaler Wärmeübergang erreicht wird.

