


Technische Daten

Polyester-Klebeband

Bestell-Nummer

KR-130-30



Trägermaterial	Polyester
Wärmeklasse	B (bis 130°C)
Farbe	farblos
Gesamtstärke	0,060 mm ± 10 %
Kleberart	Acrylat, wärmehärtend
Klebkraft von Stahl	3,9 N / 10 mm ± 10%
Durchschlagsfestigkeit	4,5 kV
Reißdehnung	90 %
Reißkraft	40 N / 10 mm
Lagerbedingungen	Bei einer Lagerung bei 15°C und 56% relative Luftfeuchte beträgt die Lagerfähigkeit 12 Monate.
Gewährleistung	Qualitätsgewährleistung: 12 Monate
Voraussetzung	Ordnungsgemäße Lagerung
Anmerkung	Die technischen Daten sind Mittelwerte und entbinden nicht von eigenen Prüfungen
Lieferformen	Rollenware
Standardbreiten	6 mm * 9 mm * 12 mm * 15 mm * 19 mm * 25 mm * 30 mm * 38 mm * 50 mm * 100 mm
Standardlänge	66 m
Sonstige Lieferformen	Das Klebeband kann sowohl als Rollenware als auch als Bogenware oder Stanzteil nach Ihren Vorgaben geliefert werden.

Anwendungsbereich

Das Polyester-Klebeband findet seinen Einsatz bei der Abschlussbandage für Spulen, Transformatoren und als Wickelkopfbandagen, besonders geeignet bei automatischer Verarbeitung.

Merkmale und Vorteile

Das Polyester-Klebeband mit Acrylatkleber hat einen guten Tack, hervorragende thermische Stabilität und eine hohe optische Transparenz.

Anwendungshinweise

Die Daten wurden nach bestem Wissen erstellt; eine rechtlich bestätigte Zusicherung von Eigenschaften kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden, Da die Angaben auf den derzeitigen Informationen des Herstellers basieren, entbinden sie den Verarbeiter nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen, insbesondere bei Anwendungen, die im Grenzbereich oben angeführter Parameter liegen

Besuchen Sie uns im Internet: <http://www.klara-ruesenberg.de> <http://www.kapton.de>

© **KRB-06/05**